

OLÉUS VINYLTEC HB

OMSCHRIJVING

Eencomponent, teervrije vinylcoating. Te gebruiken als primer, tussen- of eindlaag op scheepsdelen boven en onder de waterlijn.

KENMERKEN

- Flexibel en slijtvast
- Sterke hechting
- Zelf-primend
- Langdurig bestand tegen verkleuring

KLEUR EN GLANSGRAAD

- Zwart of aluminium
- Mat

BASISGEGEVENS BIJ 20°C

Data voor product	
Bindmiddel	Vinylcopolymeren
Aantal componenten	Een
Dichtheid	ca. 1,19 kg/ltr.
Volume vaste stof	45%
VOC	ca. 530 gr./ltr.
Aanbevolen laagdikte	50 - 80 µm droge laagdikte per laag 125 - 200 µm natte laagdikte per laag
Theoretisch rendement	5,7 m²/ltr bij 70 µm droge laagdikte
Kleefvrij	1 uur
Overschilderbaar na	Minimum: 4 uur Maximum: 3 maanden
Houdbaarheid	Minimaal 24 maanden indien koel en droog opgeslagen

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Voor gebruik goed oproeren
- Oppervlak ontdoen van loszittende oude verflagen, vet en roest
- Indien nodig verdunnen met Oléus VinylThinner

VERWERKING

Airless spuit

Spuitopening:	0,33 – 0,38 mm
Aanbevolen verdunning:	Oléus VinylThinner
Volume verdunning:	5 – 10%

Luchtspuit

Spuitopening:	1,5 – 2,0 mm
Aanbevolen verdunning:	Oléus VinylThinner
Volume verdunning:	5 – 15%

Luchtspuit

Aanbevolen verdunning:	Oléus VinylThinner
Volume verdunning:	0 – 3%

AANSPRAKELIJKHEID

De in dit informatieblad opgenomen informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Oléus tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen. Oléus is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen of in geval van twijfel ten alle tijde contact op te nemen met de technische dienst van Oléus.